

**ADESIV**

di Ortensi Mario & C. s.n.c.

36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
VIA S. PATRIZIO, 33 - LOC. S. LAZZARO
TEL. 0424 566406 - FAX 0424 566473

BASSANO, li 15/07/02

INDICAZIONI DI INCOLLAGGIO DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E RESILIENTI SU MASSETTO CEMENTIZIO AUTOLIVELLANTE TIPO SA 500

PRESCRIZIONI:

- Verificare la compattezza del massetto cementizio, se necessario levigare la superficie
- Verificare la presenza sotto il massetto di un'ideale barriera al vapore
- Accertare che il contenuto di umidità residua del massetto sia inferiore allo 2,0% in peso (con l'ausilio dell'igrometro a carburo)

TIPO DI PAVIMENTAZIONE	COLLA INDICATA	EVENTUALE PRIMER
Mosaico - Lamparquet fino a max 25x5 cm	ADECON E/3 R	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
	ADECON E/3 MAX	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
Prefinito stabilizzato	ADECON E/3 MAX	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
	PAVIALCOL P25	PRIMER PR ¹ - PRIMER PG ¹
Lamparquet maggiore di 25x5 cm listoncino	PELPREN PL/6	PRIMER PA 400 da diluire al 50% con DILUENTE D 40 - PRIMER HE
	PELPREN PL/60 E	PRIMER PA 400 da diluire al 50% con DILUENTE D 40 - PRIMER HE
	EURO F1	PRIMER PA 400 da diluire al 50% con DILUENTE D 40 - PRIMER HE
Moquette	ADETAC S - DURACRIL A 50	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
Linoleum	ADETAC S - DURACRIL A 50	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
	PELPREN M40	PRIMER PR ¹ - PRIMER PG ¹
PVC - Omogeneo	DURACRIL A 50	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
PVC - Eterogeneo	ADETAC S	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
Gomma in teli	ADETAC S	PAVILAST K 31* ¹ - PRIMER PG ¹
	PELPREN PL/6 G	
Gomma in quadrotte	PELPREN PL/6 G	PRIMER PA 400

*: Diluire 70-80% con acqua

¹: Uso del primer obbligatorio

Per maggiori informazioni relative all'uso dei prodotti occorre consultare le relative schede tecniche

SA 500 prodotto: FASSA Bortolo
Via Fornaci, 8 - 31027 SPRESIANO (TV)

Pur essendo le notizie sopra riportate il frutto della ns. migliore esperienza esse hanno un valore generale. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.